321 LANKOSEC

HYDROFUGE DE MASSE EN POUDRE

IMPERMEABILISE LES MORTIERS ET BETONS

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- Imperméabilise les mortiers et bétons
- Limite la formation d'efflorescences et de salpêtre
- Améliore la plasticité des mortiers et bétons
- Adjuvant non chloré
- Pré dosé pour 1 sac de ciment

PROPRIETES

Adjuvant non chloré en poudre diminuant considérablement la capillarité des mortiers et bétons, et améliorant leur imperméabilisation.
321 LANKOSEC convient aux ciments de type CPA, CPJ, CLK, CHF.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation :

- Mortiers de façades exposées aux pluies battantes
- Pose et jointoiement de maçonnerie
- Chapes d'arase de fondation

Etanchéité des ouvrages tels que :

- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique
- Bétons enterrés
- Bétons pour réservoirs et bassins
- Cuvelage

CARACTERISTIQUES

- **Aspect** : poudre fine gris beige
- **Densité apparente** : 0,45
- **Solubilité** : partielle dans l'eau
- **Teneur en CaCl2** : néant

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- **321 LANKOSEC** doit être saupoudré sur le mélange sec et malaxé soigneusement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 35°C.
- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m^3 minimum.
- Gâcher à consistance plastique.
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.parexlanko.com.

.

CONSOMMATION

1 dose de 250 g pour 1 sac de ciment.

CONDITIONNEMENT

- Dose de 250 g.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- RC Fabricant.

Distribué par :

SODAP MAROC

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94
26400 Had Soualem B.P :111
Tél.:022 963 275/78 - Fax:022 963 362
E-mail : sodap@marbar.co.ma

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

DOCUMENTATION TECHNIQUE 2008

PAREXLANKO Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance
92446 Issy les Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
ENDUITS-COLLES-MORTIERS
www.parexlanko.com

HYDROFUGE ERTO

HYDROFUGE DE MASSE EN POUDRE
IMPERMEABILISE LES MORTIERS ET BETONS

A D J U V A N T A T I O N

LES "PLUS" PRODUIT

- Imperméabilise les mortiers et bétons
- Limite la formation d'efflorescences et de salpêtre
- Améliore la plasticité des mortiers et bétons
- Adjuvant non chloré
- Prédosé pour 1 sac de ciment

PROPRIETES
Adjuvant non chloré en poudre diminuant considérablement la capillarité des mortiers et bétons, et améliorant leur imperméabilisation.
HYDROFUGE ERTO convient aux ciments de type CPA, CPJ, CLK, CHF.

DOMAINES D'APPLICATION
Imperméabilisation :
- Mortiers de façades exposées aux pluies battantes
- Pose et jointoiement de maçonnerie
- Chapes d'arase de fondation

Etanchéité des ouvrages tels que :
- Bétons de fondation au-dessous de la nappe phréatique
- Bétons enterrés
- Bétons pour réservoirs et bassins
- Cuvelage

CARACTERISTIQUES
- **Aspect** : poudre fine gris beige
- **Densité apparente** : 0,45
- **Solubilité** : partielle dans l'eau
- **Teneur en CaCl2** : néant

MODE D'EMPLOI
Préparation du produit
- **HYDROFUGE ERTO** doit être saupoudré sur le mélange sec et malaxé soigneusement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Température d'utilisation comprise entre + 5℃ et + 35℃.
- Sables et agrégats propres de granulométrie étudiée.
- Mortier dosé à 500 kg de ciment minimum (ou 350 kg de ciment et 150 kg de chaux pour les mortiers bâtards).
- Béton dosé à 350 kg/m^3 minimum.
- Gâcher à consistance plastique.
- Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
- Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.

CONSOMMATION
1 dose de 1 Kg pour 1 sac de ciment.

CONDITIONNEMENT
- Dose de 1Kg.

CONSERVATION
12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
- Fabricant.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

DOCUMENTATION TECHNIQUE 2008

Zone Industrielle du Sahel Lots 92 & 94 26400 Had Soualem B.P : 111
Tél. : 022 963 275/78 - Fax : 022 963 362 - E-mail : Sodap@marbar.co.ma